

Toote andmeleht

SIGA-Corvum®



Uuendatud:	30.12.2016
Turustaja:	SIGA
Kasutusliik:	püsivalt õhutihedad ühendused aurutõkkekihtides ja Puitplaatidel (nt. aknad, ukсед, kandilised läbiviigud)
Juhised:	vt kasutusjuhendit
Ülesehitus:	eelvolditud tugevdatud eripaber, pritsmekindel, SIGA ülitugeva liimiga
Pakendid:	10 rulli karbis

Omadused

		Standardid	Ühikud	Väärtused
Mõõtmed	Pikkus laius		m m	25 0,06
Temperatuuritaluvus			°C	-40 °C kuni +100 °C
Töötlemistemperatuur			°C	alates -10 °C
Difusiooniekvivalentne õhukihi paksus s_d		EN 1931	m	40
Õhutihedus: liitekohta läbilaskvuse koefitsient õhu läbilaskvuse lineaarne viiteväärtus	a-väärtus Q_{1000} -väärtus	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0,1 ≤ 0.25
Vananemiskindlus	ülimalt vastupidav tugev liim, ei kuiva ega murene, kuna ei sisalda kautšukit, vaiku ega lahustit, vastupidav struktuuri liikumise suhtes			
Sobivus ladustamiseks	piiranguid pole			