

Toote andmeleht

SIGA-Fentrim® 330 grey



Uuendatud: 16.09.2020

Turustaja: SIGA

Kasutus-ja paigaldusjuhised: vaata paigaldusjuhend

Ülesehitus: eriline kile/vildi kombinatsioon tehtud PO-st SIGA ülitugeva liimiga

Pakendid: Fentrim 330 grey 150 mm 4 rulli karbis
Fentrim 330 grey 200 mm 2 rulli karbis
Fentrim 330 grey 300 mm 2 rulli karbis

Omadused

		Standardid	Ühikud	Väärtused
Mõõtmed	pikkus/laius		m	25 / 0.15 25 / 0.2 25 / 0.3
Mõõtmed	paksus		mm	1
Temperatuurikindlus			°C	-40 °C kuni +100 °C
Töötlemistemperatuur			°C	alates – 10 °C
Difusiooniekvivalentne õhukihi paksus s_d		EN 1931	m	35
Tõmbeomadused Maksimaalne tõmbetugevus	pikisuunas ristisuunas	EN 12311-1	N/50mm	340 180
Tõmbeomadused Venivus maksimaalse tõmbetugevuse juures	pikisuunas ristisuunas	EN 12311-1	%	100 100
Tulepüsimisklass		EN ISO 11925-2	Klass	E
irdumistugevuse		DIN 4108-11		täidetud
Vananemiskindlus	Tugeva nakkega ülimalt vastupidav liim, ei kuiva ega murene, kuna ei sisalda kautšukit, vaiku ega lahustit, vastupidavalt elastne struktuuri liikumise suhtes			
Säilitustingimused	Tähtajatu, piirangud puuduvad			
Liimi vastupidavuse eeldused	Aluspind peab olema kuiv, pudenenemiskindel, ühtlane, kandev, tolmu- ja õlivaba ning nakkuv. Enne tööga alustamist tuleb aluspinnad puhastada ja viia läbi prooviliimimine.			
Värv	helehall			