

# Toote andmeleht

## SIGA-Fentrim® IS 2



Uuendatud: 29.05.2018

Turustaja: SIGA

Kasutus-ja paigaldusjuhised: vaata paigaldusjuhend

Ülesehitus: eriline kile/vildi kombinatsioon tehtud PO-st SIGA ülitugeva liimiga

Pakendid: Fentrim IS 2 75 mm 8 rulli karbis  
 Fentrim IS 2 100 mm 6 rulli karbis  
 Fentrim IS 2 150 mm 4 rulli karbis  
 Fentrim IS 2 200 mm 2 rulli karbis  
 Fentrim IS 2 250 mm 2 rulli karbis  
 Fentrim IS 2 300 mm 2 rulli karbis

### Omadused

		Standardid	Ühikud	Väärtused
Mõõtmed	pikkus/laius		m	25 / 0,075 25 / 0,1 25 / 0,15 25 / 0,2 25 / 0,25 25 / 0,3
Temperatuurikindlus			°C	-40 °C kuni +100 °C
Töötlemistemperatuur			°C	Alates -10 °C
Lubatud atmosfäärile avatud aeg			Kuud	maks. 3
Difusiooniekvivalentne õhukihi paksus $s_d$		EN 1931	m	2
Tõmbeomadused Maksimaalne tõmbetugevus	pikisuunas ristisuunas	EN 12311-1	N/50mm	210 150
Tõmbeomadused Venivus maksimaalse tõmbetugevuse juures	pikisuunas ristisuunas	EN 12311-1	%	70 100
Tulepüsivusklass		EN ISO 11925-2	klass	E
Õhutihedus liitekoka läbivuse koefitsient õhu läbilaskvuse lineaarne viiteväärtus	a-väärtus Q <sub>1000</sub> -väärtus	EN 12114	m <sup>3</sup> /(hmdaPA2/3) m <sup>3</sup> /(mh)	< 0,1 ≤ 0,25
Suundvihmakindlus	P <sub>max.</sub>	EN 1027 EN 12208	Pa klass	600 9A
Vananemiskindlus	Tugeva nakkega ülimalt vastupidav liim, ei kuiva ega murene, kuna ei sisalda kautšukit, vaiku ega lahustit, vastupidavalt elastne struktuuri liikumise suhtes			
Säilitustingimused	Tähtajatu, piirangud puuduvad			
Värv	must			

